

# SCHEIBENKLEBER ECONOMIC

## Produkteigenschaften

Zur primerlosen Montage von Front-, Heck- und Seitenscheiben.

- UV-beständig
- isocyanatfrei
- niedrige Leitfähigkeit
- für alle Fahrzeugtypen geeignet
- TÜV Crash-Test geprüft
- hochmodulig
- schnelle Durchhärtung
- Fahrbereitschaft: 120 Minuten

## Einsatzbereiche

Zur primerlosen Montage von Front-, Heck- und Seitenscheibe

## Technische Daten

Basis	1K modifizierte Silan Polymere
Farben	Schwarz
Aushärtung / Endfestigkeit (mm in 24 Stunden)	3
Aushaertesystem	Luftfeuchtigkeit
Bruchdehnung (%)	180
Fahrbereitschaft (Minuten)	2
Lagerfähigkeit (Monate)	24 Monate
Shore A Härte	60
Temperaturbeständigkeit (°C)	-40 - +110
Topfzeit / Verarbeitungszeit (Minuten)	15
Verarbeitungstemperatur (°C)	+5 - +35
Wegfahrzeit (Stunden)	2
Zugspannung (N/mm <sup>2</sup> )	2,7
Zugscherfestigkeit (N/mm <sup>2</sup> )	3,0

## Gebrauchsanweisung

Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +35°C. Gegebenenfalls die Klebefläche leicht mit einem Schleifvlies anrauen. Klebeflächen mit PETEC Reinigungstuch (Art.-Nr. 82111) oder PETEC Multi Cleaner (Art.-Nr. 82100 oder 82200) gründlich reinigen und entfetten. Anschließend Scheibenkleber-Kartusche öffnen, Düse aufbringen und die ersten 2 cm des Klebstoffes verwerfen. Scheibenkleber mit Ausdrückpistole in Form einer Dreiecksraupe auf die Klebefläche auftragen. Angaben der Fahrzeughersteller zur Raupengeometrie und zur Montage beachten. Raupenanfang und Raupenende müssen überlappen und sauber verstrichen werden. Einbauanleitung, Sicherheits- und Technisches Datenblatt beachten! (Download der PETEC-Einbauanleitung, Datenblätter und Anwendungsvideo unter [www.petec.de](http://www.petec.de))

### Gebindegrößen



**Artikel-Nummer: 84290**

290 ml Kartusche